

## Kundeninformation für die Keilzinkung

- Hartholz muss für die Keilzinkung vorgehobelt werden
- Stangenlänge max. 6.0 m
- Max. Breite 195 mm bei 70 mm Dicke
- Im Werk wird eine Nachkonditionierzeit von 24 h für die keilgezinkte Stange eingehalten
- Die keilgezinkte Stange kann im Werk gehobelt/kalibriert werden
- Die Kappstücke können vorgehobelt werden
  - Bei starken Massdifferenzen ( $\pm 4$  mm) empfohlen
- Keilgezinktes Fensterholz muss eine Holzfeuchte von  $11 \pm 2$  % aufweisen
- Min. Zumass für flächig sauber gehobelte Kanteln = 4 mm

**Mit der Einhaltung der oben beschriebenen Details garantieren wir Ihnen ein qualitativ hochwertig keilgezinkte Kantel.**